

Denna produktspecifikation anger de fysikaliska egenskaperna för den höglastiska, flamskyddade polyetern (CMHR) **C 35160**, som tillverkas av Recticel AB i Gislaved.

Kvalitetsbeteckning			Sida
C 35160			1(1)
Utgåva	Giltig från	Ersätter	Utfärdare
3	2001-01-10	1999-08-05	B Dahlgren/
Specifikationer		Testmetod	
Standardfärg	<i>Gul</i>		
Densitet	<i>31-34 kg/m³</i>		ISO 845
Hårdhet (ILD 40%)	<i>160 N ± 15%</i>		ISO 2439 B
Brandkrav	<i>Uppfyller brandkraven i BS 5852 del 2 ("Crib5")</i>		
Typiska värden		Testmetod	
Statisk sättning	<i>4%</i>		ISO 1856
Dragstyrka			ISO 1798
Förlängning			ISO 1798
Rivhållfasthet			ASTM D 3574 F
Exempel på användningsområde: Sitsplymåer Kontorsmöbler Detaljer till möbelstopning			
Detta skum innehåller inte förbjudna / begränsade ämnen enligt förekommande listor (VDA 232-101/WSS-M99P9999-A1/GMW 3059).			

Vi förbehåller oss rätten till korrigeringar.

BG 604 - 01

Distribution genom
Recticel Intranet