Hårdhet	IRH	Lågprisgummi				Medelprisgummi			Något dyrare gummi			Dyrt gummi		Mycket dyrt	
Mycket mjuk	30-40	NR*	SBR*	EPDM*	IIR	CR*	CSM	NBR*	ECO	ACM	EU	Q	HNBR	FPM	MFQ
Medel	60-70	30-95	40-95	30-85	30-80	30-90	40-85	40-100	40-100	50-85	45-90	30-80	50-95	50-95	40-80
Mycket hård	90-100														
Användnings-	Lägsta	-55	-45	-45	-40	-45	-35	-35	-45	-20	-60	-70	-30	-30	-50
temp, °C	Högsta, lång tid	75	95	130	130	120	130	110	135	160	120	210	125	250	210
	Oxidation	2	2	5	3	4	5	3	5	5	4	4	5	5	5
	Väder, ozon	1	1	Väder	Väder	4	5	1	Väder	Väder	Väder	5	4	Väder	Väder
Resistens mot	Olja	0	1	1	0	3	3	Olja	Olja	Olja	Olja	5	Olja	Olja	Olja
	Bensin	0	0	0	1	1	1	4	4	2	4	1	2	5	3
	Syra	2	2	3	4	4	Starka syror	3	4	2	3	2	3	5	3
	Bas	3	3	3	3	3	3	2	3	1	0	1	3	4	2
	Vatten	3	3	5	4	3	4	Hett vatten	3	1	0	1	4	3	3
	Draghållfasthet	5	4	4	2	4	3	4	3	3	5	2	3	3	1
	Brottförlängning	5	4	2	4	4	3	4	3	2	4	2	3	3	1
Mekaniska	Elasticitet	5	3	4	1	3	2	3	3	1	3	3	2	0	2
egenskaper	Rivhållfasthet	5	3	3	3	3	3	3	2	2	5	2	4	2	0
	Nötning	4	Mot nötning	3	3	3	3	4	1	2	Mot nötning	1	4	3	0
	Sättning RT	3	4	3	3	3	1	4	3	2	2	5	3	4	3
	Gaspermeabilitet	Låg	Relativt låg	Relativt låg	Extremt låg	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg	Mycket låg	Låg	Hög	Extremt låg	Relativt låg
	Flambeständig	Nej	Nej	Nej	Nej	**	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	**	**

5	Utmärkt
4	Mycket bra
3	Bra
2	Godkänt
1	Dåligt
0	Uselt

Utmärkande egenskap

* Tillhandahålls av AB B Åkesson idag

** Själv-slocknande