

Denna produktspecifikation anger de fysikaliska egenskaperna för den flamlaminerbara polyetern **LF 353 D**, som tillverkas av Recticel AB i Gislaved.

Kvalitetsbeteckning			Sida
<b>Lamiflex 353 D</b>			1(1)
Utgåva	Giltig från	Ersätter	Utfärdare
6	2005-10-01	1999-06-30	FmC
<b>Specifikationer</b>		<b>Testmetod</b>	
Standardfärg	<i>Grå</i>		
Densitet	<i>31-35 Kg</i>		ISO 845
Hårdhet (ILD 40%)	<i>180 N ± 15%</i>		ISO 2439 B
Brinnhastighet	<i>SE &gt; 3mm</i>		FMVSS 302
Fogging	<i>&gt;90% reflektion</i>		Saab STD 1082
<b>Typiska värden</b>		<b>Testmetod</b>	
Statisk sättning	<i>7%</i>		ISO 1856
Dragstyrka	<i>&gt;110 kPa</i>		ISO 1798
Förlängning	<i>&gt;170%</i>		ISO 1798
Rivhållfasthet	<i>&gt;4 N/cm</i>		ASTM D 3574 F
Exempel på användningsområde:	Flamlaminering tillsammans med textil, film, etc för industriella ändamål.		
<p>Detta skum innehåller inte förbjudna / begränsade ämnen enligt förekommande listor (VDA 232-101/WSS-M99P9999-A1/GMW 3059).</p>			

Vi förbehåller oss rätten till korrigeringar.

BG 604 - 01

Distribution genom  
**Recticel Intranet**