

Denna produktspecifikation anger de fysikaliska egenskaperna hos den höglastiska, flamskyddade polyetern (= "kallskum") **R 35100**, som tillverkas av Recticel AB i Gislaved.

Kvalitetsbeteckning			Sida
<b>R 35100</b>			1(1)
Utgåva	Giltig från	Ersätter	Utfärdare
1	2002-09-12		B Dahlgren/
<b>Specifikationer</b>		<b>Testmetod</b>	
Standardfärg	<i>Vit</i>		
Densitet	<i>31-34 kg/m<sup>3</sup></i>	ISO 845	
Hårdhet (ILD 40%)	<i>100 N ± 15%</i>	ISO 2439 B	
Brinnhastighet (Tjocklek 13 mm)	<i>&lt; 75 mm/min</i>	FMVSS 302	
<b>Typiska värden</b>		<b>Testmetod</b>	
Statisk sättning			
Dragstyrka			
Förlängning			
Rivhållfasthet			
Exempel på användningsområde:		Madrasser Sitsplymåer	
<p>Detta skum innehåller inte förbjudna / begränsade ämnen enligt förekommande listor (VDA 232-101/WSS-M99P9999-A1/GMW 3059).</p>			

Vi förbehåller oss rätten till korrigeringar.

BG 604 - 01

Distribution genom  
**Recticel Intranet**