

Denna produktspecifikation anger de fysikaliska egenskaperna hos den höglastiska, flamskyddade polyetern (= "kallskum") **R 35150**, som tillverkas av Recticel AB i Gislaved.

Kvalitetsbeteckning			Sida
R 35150			1(1)
Utgåva	Giltig från	Ersätter	Utfärdare
3	2001-01-09	1999-08-05	B Dahlgren/
Specifikationer		Testmetod	
Standardfärg	<i>Vit</i>		
Densitet	<i>31-34 kg/m³</i>	ISO 845	
Hårdhet (ILD 40%)	<i>150 N ± 15%</i>	ISO 2439 B	
Brinnhastighet (Tjocklek 13 mm)	<i>< 75 mm/min</i>	FMVSS 302	
Typiska värden		Testmetod	
Statisk sättning	<i>2,5%</i>	ISO 1856	
Dragstyrka		ISO 1798	
Förlängning		ISO 1798	
Rivhållfasthet		ASTM D 3574 F	
Exempel på användningsområde:	Madrasser Sitsplymåer		
<p>Detta skum innehåller inte förbjudna / begränsade ämnen enligt förekommande listor (VDA 232-101/WSS-M99P9999-A1/GMW 3059).</p>			

Vi förbehåller oss rätten till korrigeringar.

BG 604 - 01

Distribution genom
Recticel Intranet