

Denna produktspecifikation anger de fysikaliska egenskaperna för den antistatiska polyetern **Recstat**, som tillverkas av Recticel AB i Gislaved.

Kvalitetsbeteckning			Sida
<b>Recstat</b>			1(1)
Utgåva	Giltig från	Ersätter	Utfärdare
5	2005-10-01	2002-04-15	FmC
<b>Specifikationer</b>		<b>Testmetod</b>	
Standardfärg	<i>Rosa</i>		
Densitet	<i>20-22 kg/m<sup>3</sup></i>		ISO 845
Hårdhet (ILD 40%)	<i>120 N ± 15%</i>		ISO 2439 B
<b>Typiska värden</b>		<b>Testmetod</b>	
Statisk sättning	<i>7%</i>		ISO 1856
Volymresistivitet	<i>&lt;5 E 11 ohm x cm</i>		ASTM D 257
Ytresistivitet	<i>&lt; 1,5 E 12ohm</i>		ASTM D 257
Exempel på användningsområde:	Förpackningsmaterial för lätta elektronikkomponenter som t ex kretskort, halvledare etc		
<p>Detta skum innehåller inte förbjudna / begränsade ämnen enligt förekommande listor (VDA 232-101/WSS-M99P9999-A1/GMW 3059).</p>			

Vi förbehåller oss rätten till korrigeringar.

BG 604 - 01

Distribution genom  
**Recticel Intranet**