

Denna produktspecifikation anger de fysikaliska egenskaperna hos den konventionella polyetern **T 35180**, som tillverkas av Recticel AB i Gislaved.

Kvalitetsbeteckning			Sida
T 35180			1(1)
Utgåva	Giltig från	Ersätter	Utfärdare
4	1999-08-05	1995-01-02	B Dahlgren/
Specifikationer		Testmetod	
Standardfärg	<i>Blå</i>		
Densitet	<i>31-34 kg/m³</i>		ISO 845
Hårdhet (ILD 40%)	<i>180 N ± 15%</i>		ISO 2439 B
Typiska värden		Testmetod	
Statisk sättning	<i>4%</i>		ISO 1856
Dragstyrka	<i>110 kPa</i>		ISO 1798
Förlängning	<i>160%</i>		ISO 1798
Rivhållfasthet	<i>4,5 N/cm</i>		ASTM D 3574 F
Exempel på användningsområde:	Stoppning i möbler Fasta sitsar Lastbärande detaljer		
Detta skum innehåller inte förbjudna / begränsade ämnen enligt förekommande listor (VDA 232-101/WSS-M99P9999-A1/GMW 3059).			