

Denna produktspecifikation anger de fysikaliska egenskaperna hos den konventionella polyetern **T 35180**, som tillverkas av Recticel AB i Gislaved.

| | | | |
|--|--|------------------|---------------|
| Kvalitetsbeteckning | | | Sida |
| T 35180 | | | 1(1) |
| Utgåva | Giltig från | Ersätter | Utfärdare |
| 4 | 1999-08-05 | 1995-01-02 | B Dahlgren/ |
| Specifikationer | | Testmetod | |
| Standardfärg | <i>Blå</i> | | |
| Densitet | <i>31-34 kg/m³</i> | | ISO 845 |
| Hårdhet (ILD 40%) | <i>180 N ± 15%</i> | | ISO 2439 B |
| Typiska värden | | Testmetod | |
| Statisk sättning | <i>4%</i> | | ISO 1856 |
| Dragstyrka | <i>110 kPa</i> | | ISO 1798 |
| Förlängning | <i>160%</i> | | ISO 1798 |
| Rivhållfasthet | <i>4,5 N/cm</i> | | ASTM D 3574 F |
| Exempel på användningsområde: | Stoppning i möbler Fasta sitsar Lastbärande detaljer | | |
| Detta skum innehåller inte förbjudna / begränsade ämnen enligt förekommande listor (VDA 232-101/WSS-M99P9999-A1/GMW 3059). | | | |